

IDER D EPDM

Geschikt voor water, lichte chemicaliën en meststoffen. Ideaal voor de agricultuur en industriële toepassingen.
Zeer geschikt voor glycol en lichte chemische toepassingen.

Eigenschappen

Elektrische geleiding binnenwand	R<10Ω
Materiaal binnenwand	EPDM
Materiaal buitenwand	EPDM
Eigenschappen buitenwand	Ozon en UV bestending, Weer- en verouderingsbestendig, Slijtvast, Bestand tegen vele basen, zuren (vetzuren) en zouten
Type inlagen	Sterke synthetische textiel inlagen
Temperatuurbereik °C	-30°C/+120°C



Art. nr.	Inw. mm.	Uitw. mm.	Maximale werkdruk (bar)	Minimum barstdruk (bar)	Wanddikte (mm)	Rollengte (mtr)
22600019	19	29	10	30	5	61
22600025	25	35	10	30	5	61
22600032	32	42	10	30	5	61
22600038	38	48	10	30	5	61
22600051	51	61	10	30	5	61
22600063	63	75	10	30	6	61
22600076	76	88	10	30	6	61
22600102	102	116	10	30	7	61
22600152	152	166	10	30	7	61
22600203	203	221	10	30	9	30.5